


Siebversuch (additive Aufwiegung)

Sonders.2011/10/Datum: 24.05.2011

Werk:	4301	Kaspar Weiss GmbH & Co.KG	Werk 1,
Lieferant:		Babenhhausen	
Grube:	4301	Kaspar Weiss GmbH & Co.KG	Werk 1,
Material:		Babenhhausen	
Sortennummer:	0/ 1 Sand 01		
Probennummer.:	Ss11/10E	Einwaage	Rückstand [g] Durchg. [%]
Datum:	23.05.2011	64	378,0
Kalenderwoche:	21	45	
Körnungsziffer:	1,108	32	
Überkornanteil:	2,60	22	
Unterkornanteil:		16	
Feuchtigkeitsgehalt:	11,14 %	11	
Feinanteile <0,063:	0,5 %	8	
Kornformkennzahl SI		5	
Abschlämmbare Bestandteile		4	
		2,8	100,0
		2,0	100,0
		1,4	100,0
		1,0	97,4
		0,5	65,9
		0,25	25,9
		0,125	3,2
		0,063	0,5
		Auffang	
		Siebverlust	
			378,0

< = Grenzbereich unterschritten, > = Grenzbereich überschritten



Betotech GmbH & Co. KG
Bereich Rhein-Main
Prüfstelle Grünsfeld
Tel. 09346-920927

30.05.11

Prüfer: Hammrich

Prüfstellenleiter