


Siebversuch (additive Aufwiegung)

2011/10/Datum: 24.05.2011

Werk:	4301	Kaspar Weiss GmbH & Co.KG	Werk 1,
Lieferant:		Babenhausen	
Grube:	4301	Kaspar Weiss GmbH & Co.KG	Werk 1,
Material:		Babenhausen	
Sortennummer:	0/ 2 Sand 02		
Probennummer.:	2011/10A	Einwaage	Rückstand [g] Durchg. [%]
Datum:	23.05.2011	64	416,0
Kalenderwoche:	21	45	
Körnungsziffer:	1,812	32	
Überkornanteil:	3,80	22	
Unterkornanteil:		16	100,0
Feuchtigkeitsgehalt:	13,23 %	11	99,8
Feinanteile <0,063:	0,2 %	8	96,2
Kornformkennzahl SI		5	
Abschlämbbare Bestandteile		4	
		2,8	1,0
		2,0	16,0
		1,4	
		1,0	90,0
		0,5	255,0
		0,25	393,0
		0,125	414,0
		0,063	415,0
		Auffang	416,0
		Siebverlust	

< = Grenzbereich unterschritten, > = Grenzbereich überschritten



Lochweite [mm] **Betotech GmbH & Co KG**

Bereich Rhein-Main

Prüfstelle Grünsfeld

Tel. 09346-920927

30.05.11

Prüfer: Hammrich

Prüfstellenleiter