


## Siebversuch (additive Aufwiegung)

2011/10/Datum: 24.05.2011

Werk:	4301	Kaspar Weiss GmbH & Co.KG	Werk 1,
Lieferant:		Babenhhausen	
Grube:	4301	Kaspar Weiss GmbH & Co.KG	Werk 1,
Material:		Babenhhausen	
Sortennummer:	2/ 8 Mankies 05		
Probenummer.:	2011/10B	Einwaage	Rückstand [g] Durchg. [%]
Datum:	23.05.2011	64	665,0
Kalenderwoche:	21	45	
Körnungsziffer:	4,640	32	
Überkornanteil:	4,20	22	100,0
Unterkornanteil:	3,00	16	95,8
Feuchtigkeitsgehalt:	5,04 %	11	28,0
Feinanteile <0,063:		8	429,0
Kornformkennzahl SI		5	645,0
Abschlämbbare Bestandteile		4	659,0
		2,8	662,0
		2,0	663,0
		1,4	
		1,0	
		0,5	
		0,25	
		0,125	
		0,063	
		Auffang	665,0
		Siebverlust	

< = Grenzbereich unterschritten, > = Grenzbereich überschritten



**Betotech GmbH & Co.KG**

Bereich Rhein-Main

Prüfstelle Grünsfeld

Tel. 09346-920927

30.05.11

Prüfer: Hammrich

Prüfstellenleiter