


## Siebversuch (additive Aufwiegung)

2011/10/Datum: 24.05.2011

|                            |                     |                           |                           |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Werk:                      | 4301                | Kaspar Weiss GmbH & Co.KG | Werk 1,                   |
| Lieferant:                 |                     | Babenhhausen              |                           |
| Grube:                     | 4301                | Kaspar Weiss GmbH & Co.KG | Werk 1,                   |
| Material:                  |                     | Babenhhausen              |                           |
| Sortennummer:              | 8/16 Mainkies<br>06 |                           |                           |
| Probennummer.:             | 2011/10C            | Einwaage                  | Rückstand [g] Durchg. [%] |
| Datum:                     | 23.05.2011          | 64                        | 2678,0                    |
| Kalenderwoche:             | 21                  | 45                        |                           |
| Körnungsziffer:            | 6,070               | 32                        |                           |
| Überkornanteil:            | 11,60               | 22                        | 100,0                     |
| Unterkornanteil:           | 2,40                | 16                        | 88,4                      |
| Feuchtigkeitsgehalt:       | 3,79 %              | 11                        | 311,0                     |
| Feinanteile <0,063:        |                     | 8                         | 2615,0                    |
| Kornformkennzahl SI        |                     | 5                         | 2660,0                    |
| Abschlämbbare Bestandteile |                     | 4                         | 2661,0                    |
|                            |                     | 2,8                       | 2667,0                    |
|                            |                     | 2,0                       | 2669,0                    |
|                            |                     | 1,4                       | 2672,0                    |
|                            |                     | 1,0                       |                           |
|                            |                     | 0,5                       |                           |
|                            |                     | 0,25                      |                           |
|                            |                     | 0,125                     |                           |
|                            |                     | 0,063                     |                           |
|                            |                     | Auffang                   | 2678,0                    |
|                            |                     | Siebverlust               |                           |

< = Grenzbereich unterschritten, > = Grenzbereich überschritten



**Betotech GmbH & Co KG**

Bereich Rhein-Main

Prüfstelle Grünsfeld

Tel. 09346-920927

30.05.11

Prüfer: Hammrich

Prüfstellenleiter