


Siebversuch (additive Aufwiegung)

Estrichg. 2011/02/Datum: 12.07.2011

Werk:	4303	Kaspar Weiss GmbH & Co.KG	Werk 3, Nieder-
Lieferant:	Roden		
Grube:	4303	Kaspar Weiss GmbH & Co.KG	Werk 3, Nieder-
Material:	Roden		
Sortennummer:	0/ 8 Estrichgem. 30%		
Probenummer.:	2011/02A	Einwaage	Rückstand [g] Durchg. [%]
Datum:	11.07.2011	64	650,0
Kalenderwoche:	28	45	
Körnungsziffer:	2,483	32	
Überkornanteil:	0,60	22	
Unterkornanteil:		16	100,0
Feuchtigkeitsgehalt:	1,67 %	11	100,0
Feinanteile <0,063:	8,6 %	8	>99,4
Kornformkennzahl SI		5	
Abschlämbbare Bestandteile		4	96,0
		2,8	85,2
		2,0	200,0
		1,4	69,2
		1,0	261,0
		0,5	458,0
		0,25	594,0
		0,125	594,0
		0,063	594,0
		Auffang	650,0
		Siebverlust	

< = Grenzbereich unterschritten, > = Grenzbereich überschritten



BETOTECH GmbH&Co.KG
 Bereich Rhein-Main
 Betonprüfstelle E + W
 Gemäß DIN EN 1045-2

03.08.11

Prüfer: Hammrich

Prüfstellenleiter