


Siebversuch (additive Aufwiegung)

2011/14/Datum: 24.05.2011

Werk:	4303	Kaspar Weiss GmbH & Co.KG	Werk 3, Nieder-
Lieferant:	Roden		
Grube:	4303	Kaspar Weiss GmbH & Co.KG	Werk 3, Nieder-
Material:	Roden		
Sortennummer:	0/ 2 Sand 02		
Probennummer.:	2011/14A	Einwaage	Rückstand [g] Durchg. [%]
Datum:	23.05.2011	64	405,0
Kalenderwoche:	21	45	
Körnungsziffer:	1,700	32	
Überkornanteil:	2,50	22	
Unterkornanteil:		16	
Feuchtigkeitsgehalt:	3,16 %	11	
Feinanteile <0,063:	0,5 %	8	
Kornformkennzahl SI		5	
Abschlämbbare Bestandteile		4	100,0
		2,8	99,8
		2,0	97,5
		1,4	
		1,0	76,0
		0,5	234,0
		0,25	368,0
		0,125	401,0
		0,063	403,0
		Auffang	405,0
		Siebverlust	

< = Grenzbereich unterschritten, > = Grenzbereich überschritten



Betotech GmbH & Co.KG

Bereich Rhein-Main

Prüfstelle Grünsfeld

Tel. 09346-920927

30.05.11

Prüfer: Hammrich

Prüfstellenleiter