


Siebversuch (additive Aufwiegung)

2011/Ss03/Datum: 06.07.2011

Werk:	4303	Kaspar Weiss GmbH & Co.KG	Werk 3, Nieder-
Lieferant:	Roden		
Grube:	4303	Kaspar Weiss GmbH & Co.KG	Werk 3, Nieder-
Material:	Roden		
Sortennummer:	2/ 4 Mainkies		
Probennummer.:	Ss2011/03	Einwaage	Rückstand [g] Durchg. [%]
Datum:	04.07.2011	64	511,0
Kalenderwoche:	27	45	
Körnungsziffer:	3,844	32	
Überkornanteil:	1,20	22	
Unterkornanteil:	13,10	16	
Feuchtigkeitsgehalt:	0,62 %	11	
Feinanteile <0,063:		8	
Kornformkennzahl SI		5	100,0
Abschlämbbare Bestandteile		4	6,0
		2,8	
		2,0	444,0
		1,4	
		1,0	498,0
		0,5	506,0
		0,25	510,0
		0,125	
		0,063	
		Auffang	511,0
		Siebverlust	

< = Grenzbereich unterschritten, > = Grenzbereich überschritten



BETOTECH GmbH&Co.KG
Bereich Rhein-Main
Betonprüfstelle E + W
Gemäß DIN EN 1045-2

06.07.11

Prüfer: Hammrich

Hammrich
Prüfstellenleiter